

Particulaire de calage

Particul'A



www.adrene.com | 03 83 65 10 77

Fiche technique

Naturel

Désignation : Pâte recyclée Kraft 170 g/m²

Propriétés physiques

Caractéristiques du carton Tesliner Recyclé :

- ▶ Grammage selon la norme NF EN ISO 536, 2012
- ▶ Epaisseur selon la norme NF EN ISO 534, 2011
- ▶ Résistance à la compression à faible écartement (SCT) selon la norme 9895, 2008. Mesurages dans les deux directions
- ▶ Absorption d'eau Cobb, selon la norme NF EN ISO 535, 2014 au temps t=60s
- ▶ Grammage des particulaires : 170 g/m²
- ▶ Tolérance à l'humidité : 8% ±1

Référence	Grammages	Epaisseur	SCT	Cobb C60	Compression des particulaires (N) de grammage 170 g/m ²
Tesliner 170 g/m ²	170 g/m ²	233 µm	SM :4,83 KN/m ST : 3,06 KN/m	Recto : 32,5 Verso : 32,5	50 N



Naturel kraft
A001S400